Перед использованием обязательно прочитать инструкцию RU

OPTIGLAZE

Нанонаполненное светоотверждаемое защитное покрытие для непрямых композитных и акриловых реставраций

Для использования только профессиональными стоматологами и только в соответствии с рекомендованными показаниями

Рекомендуемые показания

1. Покрытие непрямых композитных поверхностей (фиссур и интерпроксимальных участков)
2. Покрытие поверхностей базы съемных протезов
3. Покрытие временных материалов

Противопоказания

В редких случаях материал может вызвать чувствительность у некоторых пациентов. В случае возникновении таких реакций, прекратите применение материала и обратитесь к врачу.

Предупреждение

Не рекомендуется использовать Optiglaze на участках с большой нагрузкой (окклюзионных поверхностях).
Использование Optiglaze не заменяет механическую полировку эстетических непрямых композитных реставраций, таких как изготовленных из GC Gradia.

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка

После контурирования поверхности композита, обработайте ее твердосплавным бором или грубой силиконовой головкой. Очистите поверхность паром или ультразвуковым очистителем и высушите. Если на поверхности все еще есть остатки масла, тогда протрите поверхность этанолом (спиртом).

Замечание:

Optiglaze не соединяется с полированной поверхностью. Убедитесь, что поверхности, которые будут покрываться, имеют шероховатости.
Перед нанесением Optiglaze необходимо убрать ингибированный кислородом слой с поверхности композита, поскольку это может помешать правильному отверждению Optiglaze.
Использование этанола (спирта) на акриловой пластмассе может образовать микротрещины. Для очистки акриловых пластмасс лучше использовать очищающее средство средней интенсивности.

Нанесение

Выдавите несколько капель на паллету для замешивания. Плотно закрывайте бутылочки немедленно после использования.
При помощи кисти немедленно (в течение 1 минуты) нанесите на покрываемую поверхность. НЕ РАЗДУВАТЬ ВОЗДУХОМ.

Светоотверждение

Светоотверждение в течение 3-х минут в GC LABOLIGHT LV III, II.

Продолжительность светоотверждения с использованием различных источников света

GC LABOLIGHT LV III, II.	3 минуты
Галогеновый полимеризатор >500мВатт/см|	20 секунд
GC G-LIGHT	30 секунд

Замечание:
Если поверхность липкая, повторите полимеризацию.
Если есть необходимость, поверните протез наполовину или полностью и полимеризуйте снова, чтобы убедиться, что все поверхности полностью полимеризовались.
Дополнительное нанесение композита или пластмассы невозможно на поверхности, покрытые Optiglaze. Снимите слой бором и наносите композит.
Optiglaze не полимеризуется светодиодным полимеризатором с голубым диодом.
При использовании полимеризаторов других производителей, используйте режим финишной полимеризации. Смотрите инструкцию соответствующего производителя.

Хранение
Если материал долго не используется, храните в холодильнике.
Хранить при t 4-25°C.
(Срок хранения: 3 года от даты производства).

Упаковка
Optiglaze 15мл

Внимание
1. Optiglaze легковоспламеняем. Не использовать возле открытого пламени. Храните подальше от источников огня. Не храните большое количество в одном месте. Не допускать попадания прямых солнечных лучей.
2. Optiglaze летучий. Используйте в хорошо проветриваемых помещениях. Закрывайте бутылочку немедленно после использования.
3. В случае попадания в глаза немедленно промойте большим количеством воды и обратитесь к врачу.
4. В случае попадания на кожу немедленно уберите спонжиком или ватным тампоном. Смойте водой.
5. Используйте защитные перчатки. В часности, избегайте попадания неполимеризованного материала на кожу.
6. Избегайте попадания материала на одежду.
7. Избегайте вдыхания или глотания материала.
8. Не смешивайте с другими продуктами.